

Gaine tressée fibre de verre enduite d'un caoutchouc de silicone



CARACTERISTIQUES

- Classe de température : C
- Température en service continu : de -60°C à +250°C, pointes à +290°C (quelques heures)
- Rigidité diélectrique : 1,5 kV à 20 kV
- Résistance à la flamme : auto-extinguible
- Bonne résistance mécanique
- Bonne résistance aux UV
- Résistant aux huiles des transformateurs
- Bonne compatibilité avec les vernis d'imprégnation de même classe
- Bonne résistance au fer à souder
- Bonne tenue aux combustibles liquides : pas de décomposition
- Bonne résistance à l'abrasion suivant la norme ISO 6722
- Sans halogène
- Etanche
- Très flexible
- Ignifuge

NORMES*

- Conforme à la directive RoHS
- Conforme à la réglementation Reach
- Conforme aux prescriptions du règlement européen 118R03
- HL1, HL2 et HL3 selon la norme ferroviaire EN 45545
- EN (CEI) 60684-3 feuilles 400 à 402 (02-2003)
- EN 60684-1 (10/2003)
- EN 60684-2 (07-2012)
- EN 60695-2-11 (09/2014)

COULEURS ET CONDITIONNEMENTS

- Diamètres fabriqués : De 0,5 à 60 mm
- Couleur : RAL2008 (Orange)

Conditionnement standard :

- Diamètre 0,5 mm : 400 m
- Diamètre 0,8 à 1,5 mm : 300 m
- Diamètre 2 à 6 mm : 200 m
- Diamètre 7 à 12 mm : 100 m
- Diamètre 13 à 20 mm : 50 m
- Diamètre 22 à 25 mm : 25 m
- Diamètre 26 à 50 mm : 30 m
- Diamètre 55 à 60 mm : 15 m

APPLICATIONS



Diamètre intérieur (mm)	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	
Tolérance diamètre (± mm)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

* Nos produits satisfont à tout ou partie des normes citées. Les renseignements techniques portés sur nos fiches techniques correspondent aux connaissances les plus récentes mais ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de nos produits d'en vérifier les performances dans son contexte particulier d'application.