

Guaina estrusa in PVC



APPLICAZIONI



NORME*

- Conforme alla direttiva RoHS
- Conforme al regolamento Reach
- EN 60684-1 (10-2003)
- EN 60684-3 fogli 100 to 105 (12/2003)
- Conforme alla lista SHVC (lista pubblicata dall'ECHA)

Caratteristiche	Classe di Temperatura	Temperatura Minima	Temperatura Massima	Rigidità dielettrica	Densità	Durezza	Resistenza alla rottura	Allungamento alla rottura	Buona resistenza meccanica
Unità		°C	°C	kV/mm	G/cm ³	ShA	MPa	%	
Metodo di test						ISO 868	ISO 527	ISO 527	
PVC 70°	B	-20	+70	10 a 20	1,48 ±0.02	90 ±2	≥ 16	≥ 270	Si
PVC 70° morbido	B	-20	+70	10 a 20	1,4 g/cm ³	72 ±2	≥12,5	>250	Si

Caratteristiche	Flessibilità a freddo	Indice di Ossigeno	Stabilità termica al rosso Congo	Resistenza all'acqua	Molto flessibile	Diametri prodotti	Colori	Confezionamento
Unità	°C	%	minuti			mm		
Metodo di test	ISO 458	CEI 20-22/87 ASTM 2863	CEI 20-34/3-2					
PVC 70°	-17 ±2	≥27	≥80	Si	Si	1 a 30	Tutti i colori	Su richiesta
PVC 70° morbido		≥21	≥50			1 a 30	Tutti i colori	Su richiesta

*I nostri prodotti superano tutti o parte dei requisiti per gli standard sopra menzionati. Le informazioni tecniche scritte sulle nostre schede tecniche corrispondono alle più recenti conoscenze che abbiamo su quei prodotti, ma l'utente non è esonerato a verificare le prestazioni nel reale contesto particolare di applicazione.